



Clear Bond

Ein klarer, tropffreier Kontaktkleber, mit sehr langer offener Zeit, zum Kleben der meisten porösen und nicht porösen Materialien.



Eigenschaften & Vorteile

- Mit Applikatorpinsel im Deckel – Praktisch, spart Zeit und Geld
- Tropft nicht, zieht keine Fäden – Saubere Anwendung/Verarbeitung
- Klebt auf nassen und trockenen Oberflächen – reduziert Vorbereitungszeit, da kein vorheriges Trocknen der Oberfläche notwendig
- Haftet schnell auf den meisten Materialien inkl. Styropor – nicht aggressiv und geeignet für empfindliche Materialien
- Verklebungen lassen sich nach dem 1. Zusammenfügen innerhalb von 90 Sekunden repositionieren – Für präzise Anwendungen
- Lange offene Zeit – Kann bis zu 12 Stunden nach dem Auftragen verklebt werden
- Bleibt flexibel – wird mit der Zeit nicht hart oder spröde

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Abpackung
34580	Clear Bond	NDA	250 ml Dose mit Pinsel im Deckel

Anwendungsbereiche

Tropffreier Kontaktkleber auf Lösemittelbasis mit hoher Klebkraft auf nassen oder trockenen Oberflächen. Klebt Gummi, Stoff, flexible Schaumstoffe, Leder, Filz, Dämmmaterial auf lackiertes oder blankes Metall, KTL, Fiberglas, SMC, Holz, Karton/Pappe, die meisten Kunststoffe und empfindliche Materialien, wie Styropor.

Typische Anwendungen: Klebt Dichtungsleisten (Gummidichtungen), Innenraumverkleidung, Teppich, Polster und Himmel, Schaumstoff und Stoff von Sitzpolstern, Leder, Furnier, Schalldämmschaumstoffe, Verkaufsd Displays, uvm..

Gebrauchsanweisung

1. Zu verklebende Oberflächen müssen frei von jeglicher Verunreinigung sein.
2. Für eine optimale, starke Verklebung jeweils eine dünne Schicht KENT Clear Bond gleichmäßig auf beide Oberflächen auftragen.
3. Kleber mindestens 2 Min. lang ablüften lassen, dann die Fügepartner richtig positionieren und fest zusammendrücken. Dabei von der Mitte nach außen vorgehen, um Blasenbildung zu verhindern.
4. Ist eine Repositionierung der Klebepartner notwendig, muss diese innerhalb von 90 Sekunden vorgenommen werden.
5. Falls erforderlich Klebepartner entsprechend fixieren/festklemmen.
6. Überschüssigen Kleber sofort mit Acrysol oder Soft Surface Cleaner entfernen.
7. Klebstoff trocknen lassen. Fixierung/Klemmen nach 2 – 3 Stunden entfernen. Die Endfestigkeit ist nach 6 – 8 Stunden erreicht.
8. Sicherstellen, dass die Dose nach der Anwendung ordnungsgemäß und dicht verschlossen wird.

Tipp: Deckelgewinde leicht mit White Grease einsprühen! Dies verhindert, dass der Schraubverschluss an der Dose haftet/klebt und gewährleistet leichtes Öffnen & Verschließen der Dose.



Technische Angaben

Basis:	Klebstoff auf Lösemittelbasis
Konsistenz:	Gel
Farbe:	klar
Lagerfähigkeit:	36 Monate
Zolltarifcode:	3506 91 00
VOC:	459 g/l

Aushärtemechanismus:	Luft
Spezifische Dichte:	0.82 g/ml
Ablüftzeit:	2 Minuten
Repositionierbarkeit:	innerhalb von 90 Sekunden
Offene Zeit:	12 Stunden
Endfestigkeit:	6 bis 8 Stunden nach dem Zusammenfügen
Volumenänderung:	0 %
Ergiebigkeit:	250ml reichen zum Verkleben einer von 1.5 m ² großen Fläche, bei beidseitigem Klebstoffauftrag mit einer Schichtdicke von 25,4 µ
Zugfestigkeit:	0.38 MPa
Scherfestigkeit:	6.9 MPa
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +93°C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.