



Copper Weldprimer

Ideal zur Vorbereitung vor dem Punkt- oder MIG-Schweißen, gewährleistet eine schützende Beschichtung.



Eigenschaften & Vorteile

- Trocknet schnell – zeitsparend
- Hoher Feststoffgehalt – ideale Schichtdicke, für höheren Korrosionsschutz
- Anwendung auf verschiedenen Oberflächen – Mehrzweckprodukt, reduziert den Lagerbestand
- Erzielt gute elektrische Leitfähigkeit – verbessert den Zündkontakt beim Punkt- und MIG-Schweißen
- Reduziert Schweißspritzer und schützt die Oberfläche – sauberes Finish, weniger Reinigungsarbeiten

Artikel-Nr.	Produkt	S/C	Verpackung
86354	Copper Weldprimer	CWP	500 ml Sprühdose

Anwendung

Ein Schweißprimer auf Kupferbasis für zuverlässigen Korrosionsschutz zwischen Karosserieteilen/-blechen. Geeignet für Punkt- u. MIG-Schweißen. Die aufgetragene Beschichtung schützt Werkstücke und Schweißdüsen und reduziert Schweißspritzer.

Mit seinem Metallfinish eignet sich KENT Copper Weldprimer auch zum Schutz und zur Verbesserung der Optik von Rohrleitungen, Stahlrohren, Metallarbeiten, Toren und uvm..

Gebrauchsanweisung

1. Öl, Rost, Schmutz und andere Verunreinigungen entfernen. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.
2. Dose kräftig, bis sich die Mischkugel gelöst hat, schütteln. Danach noch 1 weitere Minute schütteln.
3. Dose in einer Distanz von 15-20cm zur Oberfläche halten und Produkt mit schwingenden Bewegungen aufsprühen.
4. Spritzer mit KENT Acrysol entfernen.
5. Bei absorbierenden Oberflächen empfehlen wir die Verwendung einer Grundierung.

Hinweis: Aufgrund des hohen Feststoffgehaltes sollte die Spraydose, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, gut und gründlich geschüttelt werden. Wenn stärkere Deckung bzw. dickere Schichten benötigt werden/erforderlich sind, so erreichen Sie die besten Resultate, wenn Sie anstatt weniger dicker Schichten, mehrere dünnere Schichten auftragen. Halten Sie zwischen den Schichtgängen eine kurze Abluftzeit ein, um Lösungsmiteinschlüsse zwischen den einzelnen Schichten zu vermeiden.



Technische Informationen

Farbe:	Kupfer-metallic
Konsistenz:	Sprühdose
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Zolltarifcode:	3208 90 99
VOC:	733 g/l
Trocknungszeit:	5-10 min

KENT Copper Weldprimer ist überlackierbar: Mit Acryllacken nach ca. 2 Std.. Mit wasserbasierten Lacken erst nach vollständiger Durchtrocknung – für optimale Ergebnisse KENT Copper Weldprimer über Nacht trocknen lassen, dann anschleifen und überlackieren.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.