



# Japanese Flat Masking Tape

Perfektes Abklebeband für Lackierarbeiten.



## Eigenschaften und Vorteile

- Hinterlässt keine Rückstände
- Für exakte Lackkanten – kein Lackkantenaufbau
- Passt sich hervorragend an Ecken und Kurven an – einfach anzuwenden
- Beständig gegen Wasserbasislacke
- Stabiles Trägerpapier – knittert oder reißt nicht

Artikelnr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
85778	Japanese Flat Masking 6 mm		5 x 50 m Rolle
85779	Japanese Flat Masking 9 mm		5 x 50 m Rolle
85780	Japanese Flat Masking 12 mm		5 x 50 m Rolle
85781	Japanese Flat Masking 19 mm		3 x 50 m Rolle
85782	Japanese Flat Masking 25 mm		3 x 50 m Rolle
85783	Japanese Flat Masking 38 mm		3 x 50 m Rolle
85784	Japanese Flat Masking 50 mm		3 x 50 m Rolle

## Anwendungsbereiche

Ideal für feine Grenzen und Konturen beim Lackieren. Fixiert Abdeckpapier und vorgeschnittene Maskierungen. Abklebeband für mehrschichtige Lackierungen (verschiedene Schichten verschiedener Lackfarben), wobei sich keine Lackkanten aufbauen.

Abdeckklebeband für den Automobil After Market (haftet ebenfalls sehr gut auf Gummileisten).

Hervorragend einzusetzen in Kombination mit Wasserbasislacken.

## Gebrauchsanweisung

1. Die zu bearbeitende Fläche muss sauber und staubfrei sein.
2. Klebeband entlang der Konturen der abzudeckenden Fläche anbringen.
3. Auf Kurven und Ecken angebrachtes Konturenband gut andrücken, um eine einwandfreie Haftung des Tapes auf der Oberfläche zu gewährleisten.
4. Restliche Fläche abdecken.
5. Fahrzeug lackieren.
6. Sobald der Lack getrocknet ist, alle Abdeckmaterialien entfernen. Beste Resultate werden erzielt, wenn das Band um 1/3 seiner Dicke zusammengepresst wird.
7. Lackkanten kontrollieren und falls erforderlich nachpolieren.

Hinweis: sauber und trocken lagern, in einem gut belüfteten Raum aufbewahren. Optimale Lagertemperatur +15 bis +25° C.



## Technische Informationen

<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate
<b>Zolltarifcode:</b>	4811 41 20
<b>Dicke:</b>	90 Micron
<b>Klebekraft auf Stahl:</b>	2,06 N/cm
<b>Reißfestigkeit:</b>	26,9 N/cm
<b>Bruchdehnung:</b>	3,4%
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	+100 ° C (für 20 min)
<b>UV-Beständigkeit:</b>	bis zu 4 Monate



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder Ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.