



MS Clear HS

Eine Dichtmasse auf MS-Polymerbasis, die zu einem transparenten Finish aushärtet.



Eigenschaften und Vorteile

- Nach der Aushärtung durchsichtig – unsichtbare Abdichtung/Verklebung
- Enthält keine Lösungsmittel, Isocyanate oder PVC – sicher für den Anwender
- Bleibt nach der Aushärtung flexibel – keine Schrumpfung
kein Brechen, kein Verhärten
- Neutraler Geruch – anwenderfreundlich
- Keine Blasenbildung bei der Aushärtung – glatte Abdichtung



Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Abpackung
86865	MS Clear HS	MSCHS	290 ml Kartusche inkl. Düse

Anwendungen

MS Clear HS ist ein einzigartiges Produkt auf Basis der MS-Polymertechnologie. Es bietet sehr gute Leistungen und gleichzeitig alle Vorteile einer sicheren und ungefährlichen Dichtmasse.

MS Clear HS ist ideal für flexible Verklebungen und Dichtungen von verschiedensten Materialien im Innenbereich.

MS Clear klebt und dichtet unsichtbar (an Stellen, die nicht sichtbare Abdichtungen erlauben). Typische Anwendungsbereiche sind Rahmen von nichttragenden Verglasungen, Theken, Arbeitsplatten, Schilder, die Ecken von Kunststoffbauteilen, Regale, Gewächshäuser, Lichtschächte (Decken), Wohnwagen und Wohnmobile, Sanitäreinrichtungen und allgemeine Bauarbeiten.

Gebrauchsanweisung

1. Oberfläche mit KENT Surface Cleaner oder Soft Surface Cleaner reinigen.
2. Trocknen lassen, dann MS Clear HS nach Bedarf auftragen.

Hinweis: MS Clear HS nicht mit Säureprimer beschichten.



Technische Informationen

Basis:	MS Polymer
Konsistenz:	Glatte Paste
Farbe:	transparent
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Zolltarifcode:	3214 10 10
VOC:	0 g/l

Aushärtungsmethode:	feuchtigkeitshärtend	Zugfestigkeit (bei Bruch):	3,2 N/mm ² (DIN 53504 / ISO 37)
Spezifische Dichte:	1,1 g/ml	Bruchdehnung:	450% (DIN 53504 / ISO 37)
Hautbildungszeit:	10 min (23°C / 50%RL)	Scherfestigkeit:	3 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Offene Zeit:	< 10 min (23°C / 50%RL)	Spaltfüllung:	Min. 2 mm / Max. 2 cm (ab 1 cm Spalttiefe zusätzlich Schaumrücken verwenden)
Aushärtung nach 24 Std.:	2 – 3 mm (23°C / 50%RL)	Zertifizierung:	Gebäude - CE EN 15651-1:2012
Shore A:	45 (DIN 53505)		
Volumenänderung:	<3% (DIN 52451)		
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +40°C		
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C		



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.