



Adhesive Backed Shim Stock

Vielseitig einsetzbares Moosgummi-Dichtmaterial mit selbstklebender Rückseite zum Ausgleichen oder Auffüllen von Hohlräumen im Kfz-Bereich.



Eigenschaften & Vorteile

- Einfache Anwendung – benötigte Länge abschneiden, Trägerpapier entfernen und mit Druck anbringen
- Hochfester Acrylatklebstoff haftet auf allen Kfz-Oberflächen
- Anpassungsfähig, flexibel – Befestigung und Abdichtung auf vielen schwierigen Teile und Oberflächen
- PVC/NBR/CR Kautschuk – UV- und ozonbeständig
- Geschlossene Zellstruktur – schützt vor dem Eindringen von Wasser, gewährleistet geringen Druckverformungsrest und gute Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoff

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
46480	Adhesive Backed Shim Stock		6,3 x 4,0mm, 9m Rolle
46490	Adhesive Backed Shim Stock		9,5 x 8,0mm, 9m Rolle
46495	Adhesive Backed Shim Stock		9,5 x 11,0mm, 9m Rolle
40125	Adhesive Backed Shim Stock		12,5 x 8,0mm, 9m Rolle
40130	Adhesive Backed Shim Stock		12,5 x 14,3mm, 9m Rolle
40100	Adhesive Backed Shim Stock		16,0 x 3,0mm, 15m Rolle
46505	Adhesive Backed Shim Stock		19,0 x 11,0mm, 9m Rolle
46515	Adhesive Backed Shim Stock		25,4 x 14,3mm, 9m Rolle
46510	Adhesive Backed Shim Stock		25,4 x 8,0mm, 9m Rolle
46475	Adhesive Backed Shim Stock		32,0 x 3,0mm, 15m Rolle

Anwendungsbereiche

Beseitigt Wind-, Wasser- und Staubleckagen. Dämmt Klappergeräusche von Kfz-Teilen. Ist selbstklebend auf allen herkömmlichen Kfz-Oberflächen.

KENT Adhesive Backed Shim Stock wurde speziell zum Auffüllen von größeren Spalten entwickelt, zum Abdichten von Türen, Motorhauben und Kofferraumdeckeln etc.. Bietet zuverlässigen Schutz vor Luft- und Wasserleckagen.

Die Klebefläche haftet hervorragend auf mit Klarlack lackierten Oberflächen, Kunststoffen, Schaumstoff, Glas, Aluminium, Stahl, Fiberglas, SMC, Gummi, Textilien, Vinyl und vielen anderen Oberflächen.

Gebrauchsanweisung

1. Zu beklebende Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Reiniger, z.B. KENT Acrysol, reinigen und von Verschmutzungen wie z. B. Klebe- oder Dichtmittelresten, Fett oder Öl befreien.
2. KENT Adhesive Backed Shim Stock aufkleben und zunächst nur leicht andrücken.
3. Prüfen, ob die Ausrichtung korrekt und der Spalt vollständig gefüllt ist. Falls nötig repositionieren.
4. Abschließend auf der gesamten Länge, zur Erhöhung der Haftfestigkeit, fest andrücken.
5. Zum Abdichten größerer Spalten werden ggf. weitere bzw. mehrere Lagen KENT Adhesive Backed Shim Stock benötigt.
4. Überschüssiges Material mit einer scharfen Klinge abschneiden.



Technische Informationen

Lagerfähigkeit:	24 Monate
Farbe:	schwarz
Zolltarifcode:	4005 91 00
Basis:	geschlossenzelliger PVC/NBR/CR
Länge:	9m Rolle bzw. 15m Rolle bei den Artikel-Nr. 40100 u. 46475
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +93°C (kurzzeitig)
Stauchhärte bei 25% Verformung:	13-34 kPa ASTM D 1056
Dichte:	48-80 kg/m ³ ASTM D1056
Härte:	30-45 Shore 00 ASTM 2240
Zugfestigkeit:	>345 kPa ASTM D412
Reißfestigkeit:	1,6 kN/m ASTM D624
Dehnung:	>100% ASTM D412
Entflammbarkeit:	erfüllt FMVSS-302 Anforderungen
Ozonbeständigkeit:	erfüllt ASTM D 1171 Anforderungen
Feuchtigkeitsaufnahme:	<10% ASTM D 1056
Druckverformungsrest bei 50%:	<40% ASTM D 1056 (RT)
In Flüssigkeit eingetaucht:	<250% Gewichtsänderung nach 7 Tagen bei 23°C
Beschleunigter Alterungstest:	ASTM D1056, 7 Tage bei 70°C, Flexibilität: 180° Biegung ohne Rissbildung – Test bestanden, Aussehen: unverändert, keine Verhärtung oder Verformung, Stauchhärte -/+30%

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.