



Proseal 303

Eine streich- und spritzbare Karosseriedichtmasse auf MS-Polymer Basis, zur Abdichtung von Karosserienähten, als lärmreduzierende Beschichtung und OEM-Steinschlagschutz an Schweller, im Unterbodenbereich und Radkästen.



Eigenschaften und Vorteile

- Isocyanat- und lösungsmittelfrei
- Mittlere Viskosität – zur Nachbildung der glatten OEM-Struktur
- Gute Spritzbarkeit – einfache Anwendung, präziser Auftrag
- Ausgezeichnetes Finish – reproduziert OEM-Optik
- Relativ schnelle Hautbildung/Aushärtung – schnell überlackierbar, Weiterbearbeitung nach kurzer Zeit möglich
- Gute Lackhaftung aller führenden Autolacke

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Verpackung
85119	Proseal 303 schwarz	KPS303B	290 ml Kartusche
85473	Proseal 303 beige	KPS303	290 ml Kartusche
85616	Proseal 303 grau	KPS303G	290 ml Kartusche
84325	Multi Gun	KMG	1 Stück
84788	Multi Gun Düsen (für Raupenauftrag)		20 Stück (10 rund, 10 rechteckig)

Anwendungen

KENT Proseal 303 wurde entwickelt, um den Anforderungen von Karosseriewerkstätten nachzukommen, die charakteristische Optik von Spritznahtabdichtungen nachzubilden, wie sie von den Fahrzeugherstellern bei der Produktion erzeugt werden. Zusammen mit der Multi Gun können Original Spritzmuster der verschiedenen Hersteller erzielt werden, wie sie bei VW, Citroen, Renault und vielen Fabrikaten aus Fernost vorkommen.

Zu den Anwendungsbereichen gehören Schweller, Kofferraum- und Heckbleche, Radaufhängungen. Die schwarze Version ist ideal für Anwendungen, bei denen keine Überlackierung erforderlich ist, z. B. an Radkästen.

Proseal 303 kann auch als allgemeines Dichtmittel verwendet werden, wengleich auch mit einer höheren Viskosität als Proseal 404.

Gebrauchsanweisung

1. Oberfläche mit KENT Acrysol oder Soft Surface Cleaner reinigen und trocknen lassen.
2. KENT Proseal 303 mit der KENT Multi Gun auftragen. Den Druck (siehe KENT Multi Gun Gebrauchsanweisung) entsprechend der jeweiligen Anwendung bzw. gewünschten Struktur einstellen.
3. Die Überlackierung kann nach der Hautbildung (nach ca. 15 Min. bei Standardbedingungen) erfolgen (die Lackierung muss innerhalb von 4 Stunden erfolgen).



Technische Informationen

Basis:	MS-Polymer
Konsistenz:	glatte, mittelviskose Paste
Farbe:	schwarz, beige, grau
Lagerfähigkeit:	18 Monate
Zolltarifcode:	3214 10 010
VOC:	32 g/l

Aushärtung:	feuchtigkeitshärtend	Zugfestigkeit (100%):	1,4 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Spezifische Dichte:	1,6 g/ml	Zugfestigkeit (bei Bruch):	1,7 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Viskosität	ca. 200 Pa.s	Bruchdehnung:	150 % (DIN 53504/ISO 37)
Hautbildungszeit:	ca. 15 min (20°C/50%RH)		
Offene Zeit:	ca. 15 min (20°C/50%RH)		
Aushärtungs- geschwindigkeit 24 Std.:	3 mm (20°C/50%RH)		
Shore A:	ca. 50 (DIN 53505)		
Volumenänderung:	<3% (DIN 52451)		
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +35°C		
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C (max 180°C für 30 min)		



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kent europe.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.