



Screenfix Zero

Screenfix Zero ist der stärkste und schnellste ungiftige Scheibenklebstoff.



Eigenschaften & Vorteile

- Sofortige Wegfahrzeit – das Fahrzeug kann sofort nach dem Scheibenwechsel losfahren
- Einkomponenten-Scheibenklebstoff – einfache Anwendung mit Luftdruck- oder Handpresse
- Kein Vorwärmen des Produktes erforderlich – flexibler Anwendungsbereich und keine Zeitverschwendung durch Vorwärmen
- Primerloses System – Zeitersparnis, da keine Vorbehandlung erforderlich
- Crash getestet nach FMVSS 212 - anerkannte Zertifizierung
- Hohe Anfangsfestigkeit – keine Spannvorrichtung erforderlich, kein zusätzlicher Zeitverlust
- Guter di-elektrischer Widerstand – für modernes Glas mit integrierten Antennen geeignet
- Isocyanatfrei – kein Gesundheitsrisiko – sichere Anwendung

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
88000	Screenfix Zero	KSFZ	290 ml Kartusche mit Düse
88001	Screenfix Zero	KSFZ	400 ml Schlauchbeutel mit Düse

Anwendungsbereiche

Das speziell für die Automobilfertigung entwickelte Screenfix Zero ist das Produkt für die Direktverklebung von Windschutzscheiben auf dem neuesten Stand von Forschung und Entwicklung. Der Qualitäts-Scheibenklebstoff ist TÜV zertifiziert. Aktuell ist Screenfix Zero der einzige Scheibenklebstoff auf dem Markt, wo der Monteur bzw. der Fahrzeugbesitzer das Fahrzeug direkt nach dem Scheibenwechsel bewegen können.

Gebrauchsanweisung

1. Nach dem Austrennen der defekten Windschutzscheibe die alte Klebstoffraupe bis auf eine Höhe von ca. 4 mm zurückschneiden.
2. Den Keramikrahmen zur Vorbereitung mit KENT Screenprep Wipe oder Soft Surface Cleaner reinigen und vollständig ablüften lassen.
3. Eine 9-11 mm hohe, dreieckige Raupe KENT Screenfix Zero auf die alte Klebstoffraupe auftragen.
4. Die neue Scheibe innerhalb von 10 min einsetzen.
5. Überschüssiges KENT Screenfix Zero mit einem sauberen, trockenen Tuch entfernen. Keine Lösungsmittel verwenden.
6. Wenn KENT Screenfix Zero direct auf lackiertem oder blankem Metall aufgetragen wird, verwenden Sie immer MS Prep – Gebrauchsanweisung beachten. Tragen Sie eine dreieckige Raupe von einer Höhe von bis zu 17 mm auf – je nach Bedarf.



Technische Informationen

Basis:	Scheibenklebstoff auf MS-Polymerbasis
Konsistenz:	Weiche Paste
Farbe:	Schwarz
Lagerfähigkeit:	18 Monate – Kartusche 12 Monate - Schlauchbeutel
Zolltarifnummer:	3214 10 10
VOC:	0 g/ml

Aushärtung:	feuchtigkeitshärtend	Anfangsfestigkeit:	2000 Pa (Physica Rheolab MC100)
Spezifische Dichte:	1,4 g/ml	Zugfestigkeit (100%):	2,8 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Hautbildungszeit:	10 min (20°C / 50%RL)	Bruchfestigkeit:	4,0 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Offene Zeit:	<15 min (20°C / 50%RH)	Bruchdehnung:	350% (DIN 53504 / ISO 37)
Vollständige Aushärtung:	24 Stunden	Scherspannung:	2,8 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Aushärtungsgeschwindigkeit / 24 Std.:	3 mm (20°C / 50%RL)	E-Modul (10%):	6,2 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Shore A:	60 (DIN 53505)	Weiterreißfestigkeit:	25 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Volumenveränderung:	<3% (DIN 52451)	Elektr. Durchgangswiderstand:	>10 ¹¹ Ω cm (DIN 53482)
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +35°C		
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C (max 180°C für 0,5 Std.)		



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 224, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.