

# Sili Gasket

Ein RTV-Dichtmittel, abgefüllt in einem praktischen Druckspender.



## Eigenschaften & Vorteile

- Druckpackung – keine Verschwendung
- Kann durch Fett und Öl zur einfachen Demontage aufgetragen werden – spart Zeit und Geld
- Entspricht GM 9985443 – erfüllt OEM Anforderungen
- Keine Beeinträchtigung von Sensoren – beschädigt weder Lambdasonde noch Katalysatoren

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86841	Sili Gasket	PSG 2P	200 ml Druckpackung
86842	Sili Gasket	PSG 2L	200 ml Druckpackung mit Hebel

## Anwendungsbereiche

KENT Sili Gasket wurde entwickelt, um den Bedarf an einem RTV (bei Raumtemperatur vulkanisierendem) Dichtmittel zu decken. Entspricht den OEM-Spezifikationen für „Fläche-zu-Fläche“-Abdichtungen, wie sie in den heutigen Fahrzeugmotoren verwendet werden. Wenn Sili Gasket als Dichtung eingesetzt wird, ist es beständig gegen viele Arten von leichten und schweren Ölen.

Außerdem kann KENT Sili Gasket als Dichtungsersatz oder als zusätzliche Dichtung eingesetzt werden, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Wegen seiner Eigenschaft, auch auf Gummi gut zu haften kann KENT Sili Gasket genutzt werden, um beschädigte Gummiteile wie Manschetten oder Faltenbalge zu reparieren. Der weite Temperaturbereich gewährleistet, dass er für alle Anwendungen geeignet ist, die eine RTV-Versiegelung erfordern.

Zum Abdichten, Kleben, Isolieren, Versiegeln, Unterfüttern und Auffüllen, um Klappergeräusche zu beseitigen.

## Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber und trocken sind.
2. Entfernen Sie Öl und Fettrückstände mit KENT Acrysol.
3. Das Produkt wie benötigt auftragen.

Nicht empfohlen für Anwendungsbereiche, die dauerhaft Benzin, Diesel, Säure oder Kohlenwasserstoff ausgesetzt sind.

**HINWEIS:** Wenn die beiden Oberflächen später einfach voneinander zu trennen sein sollen, kann eine der beiden Oberflächen vor der Anwendung mit PSG2 geölt oder gefettet werden.



## Technische Informationen

### Allgemeine Informationen

<b>Basis:</b>	Dichtmittel auf Silikonbasis
<b>Konsistenz:</b>	glatte, nicht absackende Paste
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Lagerfähigkeit:</b>	18 Monate
<b>Zolltarifcode:</b>	3214 10 1000
<b>VOC:</b>	16 g/l

<b>Aushärtungsmechanismus:</b>	Acetatvernetzend	<b>Shore A:</b>	25 - 30 (ISO 868)
<b>Spezifische Dichte:</b>	1,04 g/ml	<b>Zugfestigkeit:</b>	1,5 MPa
<b>Verarbeitungszeit:</b>	5 - 20 min	<b>Bruchdehnung:</b>	450 % (ISO 8339)
<b>Klebfrei nach:</b>	10 min	<b>Scherfestigkeit:</b>	4,0 N/mm (ISO 34)
<b>Aushärtung in 24 Std.:</b>	3 mm (25°C / 50%RL)	<b>Spaltfüllung:</b>	12 mm
<b>Anwendungstemperatur:</b>	+5°C bis +60°C		
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-50°C bis +200°C (langzeitig) -55°C bis +260°C (kurzfristig)		



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.