Toughcoat 2

Toughcoat 2 ist ein überlackierbarer, harter, widerstands- fähiger und dauerhafter Steinschlagschutz



Eigenschaften & Vorteile

- Schnell trocknend – verkürzt die Durchlaufzeiten in der Werkstatt
- Ausgezeichnete Steinschlagfestigkeit – schützt vor Korrosion
- Vielseitige Anwendung – kann für viele verschiedenen Bereiche inkl. Spoiler, Schürzen/Schweller, Radkästen sowie Unterboden verwendet werden
- Thixotrop – kein Absacken, selbst bei dickeren Schichten
- Gute Sprüheigenschaften – keine Spritzer, zieht keine Fäden
- Mit der KENT Steinschlag- u. Unterbodenschutzpistole sind verschiedene Strukturen möglich und selbst kleinere Stellen/Bereiche lassen sich ohne größeren Overspray-Materialverlust bearbeiten

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
34481	Toughcoat 2	TCB2	1 Liter Dose

Anwendungsbereiche

Toughcoat 2 ist ein Produkt für alle Karosserie-werkstätten, zur Nachbildung OEM-getreuer Finishoptik von Unterboden- und Steinschlagschutz.

Ein Produkt auf Basis von synthetischen Harzen und Kautschuk. Die Beschichtung trocknet schnell und wurde speziell für langfristigen Steinschlagschutz entwickelt.

Toughcoat 2 ist sehr thixotrop und lässt sich tropffrei auftragen. Nach ca. 20 Minuten ist das Produkt handtrocken und nach etwa 2 Stunden, wenn Toughcoat 2 vollständig durchgehärtet ist, kann mit allen gängigen Automotive Lacksystemen überlackiert werden.

Toughcoat 2 trocknet durch Luft oder Wärme und hinterlässt nach der Durchhärtung einen geschlossenen, elastischen und strukturierten Film, der über einen ausgezeichneten Rost- und Stein-schlagschutz verfügt.

Gebrauchsanweisung

1. Oberflächen gründlich reinigen – zu beschichtenden Flächen müssen sauber, rostfrei und trocken sein.
2. Toughcoat 2 Dose vor Gebrauch gründlich schütteln.
3. Mit der KENT Steinschlag- u. Unterbodenschutzpistole eine gleichmäßige Schicht Toughcoat 2 auftragen – empfohlene Schichtstärke ca. 1mm. Die Düse je nach gewünschter Struktur heraus- oder hineindrehen.
4. Überlackierung kann nach vollständiger Durchhärtung (ca. 2 Std.) erfolgen.
5. Falls erforderlich, kann das Produkt mit KENT Acrysol entfernt werden.

Technische Informationen

Viskosität:	9000 +/- 1500 cps
Feststoffgehalt:	44-47% (DIN 53216)
Spezifische Dichte:	1,055 g/cm³
Lagerfähigkeit:	30 Monate
Zolltarifcode:	3208 09 15

VOC:	525 g/l
Salzsprühtest:	400 Stunden (DIN 50021)
Überlackierbar:	nach vollständiger Aushärtung
Arbeitstemperatur:	-20˚ C bis +80˚ C
Lagertemperatur:	+5˚ C bis +30˚ C

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammen-hang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Straße 334-336, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.

REV: 14/11/2017