



Toughcoat

Toughcoat ist ein überlackierbarer, fester, widerstandsfähiger und dauerhafter Steinschlagschutz, der auch schalldämmend wirkt.



Eigenschaften & Vorteile

- Deckt bereits mit einem Sprühgang – spart Zeit und Geld
- Schnell überlackierbar
- Zur Nachbildung von OEM-Strukturen – professionelle Reparatur
- HS-Formulierung – deckt Schweißstellen und Nähte ab
- Steinschlag- und Unterbodenschutz in Einem – reduziert den Lagerbestand
- Kunststoff-Flasche – leichter und stabiler als Metalldosen
- 60% Feststoffanteil – VOC-konform

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86721	Toughcoat schwarz	TCB4	1 Liter Flasche
86722	Toughcoat grau	TCG4	1 Liter Flasche
86723	Toughcoat weiß	TCW4	1 Liter Flasche

Anwendungsbereiche

Toughcoat ist ein überlackierbarer, fester, widerstandsfähiger und dauerhafter Steinschlag-schutz, der die Karosserie vor Korrosion, Salz, Feuchtigkeit und Steinschlag schützt. Das Produkt ist schnell überlackierbar, deckt bereits im ersten Arbeitsgang und stellt das OEM-Finish original-getreu wieder her. Erhältlich in den Farben schwarz, grau und weiß.

Toughcoat kann auf Oberflächen wie Radkästen, Schweller, Türen, Front-, Heck und Seiten-blechen aufgetragen werden. Reduziert Vibrations-geräusche und ist deswegen auch für Karosserie-Innenteile und Motorräume geeignet.

Wegen der guten Überlackierbarkeit ist das Produkt ein hervorragender Steinschlagschutz.

Gebrauchsanweisung

1. Das Produkt kann auf blankem Blech – wenn dies entsprechend vorbereitet wird (bei Aluminium Vorgrundierung mit KENT Etch Primer empfohlen) – und auf Altlack aufgetragen werden.
2. Die Oberfläche gründlich reinigen und entfetten, aufräumen mit P400 (auf blankem Metall P180)
3. Die Oberfläche nochmals mit KENT Acrysol reinigen und komplett ablüften lassen.
4. Flasche vor Gebrauch gründlich schütteln.
5. Das Produkt mit der KENT Aqua Gun (86190) oder Underbody Gun (34483) in Verbindung mit einem Druckminderer auftragen. Beim Auftrag von mehreren Gängen zum Aufbau einer dickeren Schicht nach jedem Gang 10-15 min Trocknungszeit einhalten.
6. Die Pistole nach der Anwendung gründlich reinigen.

Hinweis: Durch Variation des Arbeitsdruckes kann ein feinerer oder gröberer Effekt erzielt werden. Direkter Auftrag auf PU- oder MS-Polymerdichtmassen ist zu vermeiden. Hier ist eine Trennschicht erforderlich (z. B. KENT Etch Primer).



Technische Informationen

Basis:	Alkydharz
Max. Schichtstärke:	100-150 Mikron
Nass-in-Nass:	nur mit 2K-Acryllacken
Temperaturbereich:	-20° C bis +90° C
Zolltarifcode:	3208 90 91

VOC:	478 g/l (schwarz), 465 g/l (grau), 460 g/l (weiß)
Arbeitsdruck:	1 bis max. 5 bar
Klebfrei nach:	15 min
Abluftzeit:	10-15 min
Trocknungszeit:	30 min (bei +80° C), 2 Stunden (bei +20° C)
Lagerfähigkeit:	24 Monate



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.