

Transparent Waxcoat



UPDATED: 13.11.2015



Eine Beschichtung auf Wachsbasis, die ausgezeichneten Korrosionsschutz für schwer zugängliche Bereiche, Hohlräume oder Oberflächen, die Rostschutz benötigen, bietet.

Artikelnummern:

- 86160 – TWB - Transparent Waxcoat, 1L Dose
- 86161 – TWA - Transparent Waxcoat, 500ml Sprühdose
- 84900 – Verlängerungsschlauch 60cm mit Metallspitze

Eigenschaften

- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Mit Selbstheilungseffekt
- Sehr gute Kriecheigenschaften
- Geruchsarm
- Tropffest nach 1 Stunde
- Gute Haftungseigenschaften

Vorteile

- Zuverlässiger Schutz von behandelten Bereichen/Teilen vor Umwelteinflüssen
- Zuverlässiger, langanhaltender Schutz – füllt durch Steinschläge verursachte Krater in der Schutzbeschichtung eigenständig wieder auf
- Kriecht in schwer zugängliche Bereiche ein und hinterlässt einen Schutzfilm
- Angenehm für den Anwender
- Sichere, verlässliche Anwendung
- Eignet sich für den Einsatz am gesamten Fahrzeug

Anwendungen

Hohlraumwachs für Fahrzeugbereiche wie Türen, Motorhauben, Querträger, Verstärkungen etc.

Weitere Einsatzbereiche: Busse, Anhänger, Caravan, Wohnmobile und Metallarbeiten.

Trockenzeiten

Transparent Waxcoat flüssig:

100 Micron Schicht ist nach 105 Minuten handtrocken und innerhalb von 5 Stunden vollständig durchgehärtet.

Transparent Waxcoat Sprühdose:

100 Micron Schicht ist nach 105 Minuten handtrocken und innerhalb von 3½ Stunden vollständig durchgehärtet.

Gebrauchsanweisung

1. Transparent Waxcoat vor Gebrauch gut schütteln.
2. Zu behandelnde Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Rost und Fett sein; falls erforderlich mit KENT Acrysol reinigen/vorbereiten.
3. **Transparent Waxcoat flüssig** lässt sich mit einer Airless Spritzpistole, einer Druckluftpistole oder einer Druckbecherpistole mit einem Luftdruck von 3 bis 6 bar auftragen. Auftrag kann auch mittels Pinsel oder durch direktes Eintauchen des Werkstücks in die Flüssigkeit erfolgen.
4. **Transparent Waxcoat Aerosol** in gleich-mäßigen Zügen auftragen, bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist.
5. Transparent Waxcoat nicht unter +10°C und über +30°C lagern.

DS620

Hinweise & Tipps

Zu behandelnde Oberflächen müssen vor der Anwendung sauber und fettfrei sein.



Transparent Waxcoat



Technische Informationen

Bestell-Nr.:	86160, 86161	Dichte (Flüssig):	ca. 0,85 kg/L
Bezeichnung:	Transparent Waxcoat	Dichte (Aerosol):	ca. 0,72 kg/L
Lagerfähigkeit:	24 Monate	Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):	-25°C bis +180°C
Lagertemperatur:	+10°C bis +30°C	Biegeprüfung (DIN 53152 / +70°C):	Keine Risse, kein Haftungsverlust.
Farbe:	Transparent (milchig)	Biegeprüfung (DIN 53152 / -30°C):	Keine Risse, kein Haftungsverlust.
Abpackung/Inhalt:	1L Dose/ 500ml Sprühdose	Ausgehärtet beständig gegen:	Wasser, Salzsprühnebel, Öl, leichte Basen & Säuren
Zolltarifcode:	3824 9097	Salzsprühnebelprüfung (DIN 50021 Ri 0):	Flüssig >1000 Std. bei 100 µ Trockenschicht Aerosol > 720 Std. bei 50 µ Trockenschicht
MSDS:	Ja		
Viskosität (1L Dose):	DIN 53211 Auslaufbecher 4mm 20 - 30 Sekunden		
VOC (Flüssig):	499g/l		
VOC (Aerosol):	560g/l		

Ergänzende Produkte

Acrysol, Tücher, Schmiermittel & Fette

Gesundheits- und Sicherheitshinweise

Gefahren- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter stehen Ihnen zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung und/oder senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 – 0 in Verbindung setzen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.