



# Urefix 60

Ein Hochleistungs-1K Polyurethan-Klebstoff zur Direktverglasung von Fahrzeugscheiben.



## Eigenschaften & Vorteile

- Auf Polyurethan-Basis – wie von vielen OEMs gefordert
- Klebefrei nach 15 Minuten – weniger Befestigung notwendig
- Hochmodulig – erhält die Torsionssteifigkeit des Fahrzeugs
- 1 Stunde Wegfahrzeit für Fahrzeuge mit Doppelairbag – Kunde erhält sein Fahrzeug schnell zurück

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86596	Urefix 60	UF60C	310 ml Kartusche mit Düse (V-Cut)
86597	Urefix 60	UF60S	400 ml Schlauchbeutel Düse (V-Cut)

## Anwendungsbereiche

Urefix 60 ist ein flexibler Hochleistungs-1K-Klebstoff auf Polyurethan-Basis zur Direktverklebung von Fahrzeugscheiben. Er ist für alle Verbundglasarten geeignet, die man aus dem Automotive-Bereich kennt, inkl. Bussen und Nutzfahrzeugen. Wegen seiner schnellen Wegfahrzeit ist das Fahrzeug schnell wieder fahrbereit.

Das Produkt kann auch als Universalklebstoff zur Verklebung von Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoff, Holz und den meisten anderen Materialien, mit- und untereinander verwendet werden, insbesondere für Anwendungen, bei denen eine schnelle Aushärtung gefordert ist. Überlackierbar.

## Gebrauchsanweisung

1. Nach dem Austrennen der alten Windschutzscheibe die Klebstoffraupe auf eine Höhe von ca. 4 mm zurückschneiden.
2. Prüfen, ob es am und um den Rahmen Kratzer gibt. Auf evtl. vorhandene Kratzer KENT Etch Primer als Rostschutz aufsprühen.
3. Die Keramikumrandung der neuen Windschutzscheibe mit KENT Screenprep Wipe reinigen. Ca. 5 bis 10 Minuten trocknen lassen, je nach Umgebungsbedingungen.
4. Vor der Anwendung die Dose KENT Primer Black gründlich schütteln. KENT Primer Black mit dem speziellen Applikator in einer gleichmäßigen Bewegung auf den Keramikrahmen der Scheibe auftragen. Ca. 5 bis 10 Minuten trocknen lassen. KENT Primer Black sollte vor der Verklebung mit Urefix 60 auch auf blankem oder lackiertem Metall aufgetragen werden.
5. Mit der angeschnittenen Düse eine dreieckige Raupe des PU-Klebstoffs beginnend in einer Ecke vom Glas oder der Karosserie auftragen. Während der Klebstoff aufgetragen wird sollte die Presse im 90° Winkel zur Oberfläche gehalten werden. Das Ende der Klebstoffraupe sollte mit dem Anfang ca. 20 mm überlappen, um ein Absacken zu vermeiden.
6. Die neue Scheibe muss innerhalb von 8-10 Minuten eingesetzt werden. Die Scheibe rundum leicht andrücken, damit das Glas überall einen guten Kontakt zum Klebstoff hat. Während des Scheibeneinbaus Türen und Seitenfenster des Fahrzeugs offen halten.
7. Zierleisten und Scheibenwischer montieren. Überschüssigen Klebstoff entfernen, bevor er hart wird.



## Technische Informationen

### Allgemeine Informationen

<b>Basis:</b>	Polyurethan
<b>Konsistenz:</b>	glatte Paste
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Lagerfähigkeit</b>	12 Monate Kartusche / 15 Monate Schlauchbeutel
<b>Zolltarifnummer:</b>	3214 90 00
<b>VOC:</b>	0 g/l

<b>Aushärtungsmechanismus:</b>	feuchtigkeitshärtend	<b>Zugfestigkeit:</b>	9 N/mm <sup>2</sup> (23°C / 50% R.L.)
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	1,36 g/ml	<b>Bruchdehnung:</b>	300 %
<b>Hautbildungszeit:</b>	ca. 15 min (23°C / 50% R.L.)		
<b>Aushärtungsgeschwindigkeit:</b>	4 mm in 24 h (23°C / 50% R.H.)		
<b>Wegfahrzeit:</b>	1 Stunde mit Doppellairbag		
<b>Härte:</b>	Shore A 60		
<b>Volumenveränderung:</b>	<3%		
<b>Anwendungstemperatur:</b>	+5°C bis +40°C		
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	- 35°C bis +90°C		



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registriergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.